PlanB GmbH
Backprozess-Optimierung

PlanB GmbH · Telgenbrink 105 · 33739 Bielefeld

PlanB GmbH
Telgenbrink 105
D-33739 Bielefeld
Tel +49 / 521 988 573-0
Fax +49 / 521 988 573-19
info@planb-optimierung.de
www.planb-optimierung.de

Einbrennhinweis bei unbeschichteten Edelstahlblechen für Laugengebäck:

	Temperatur	Zeit
1. Schritt: gereinigtes Blech einfetten und einbrennen:	230 ° Celsius	20 Minuten
2. Schritt: Lauge aufbringen und wieder einbrennen:	230 ° Celsius	30 Minuten
3. Schritt: Schritt 2 wiederholen, also wieder Lauge auf das Blech auftragen und einbrennen:	230 ° Celsius	30 Minuten
Im Einsatz sollte das Blech nach Bedarf regelmäßig gefettet werden.		

Geschäftsführer:
Gerhard Rolf
Registergericht:
Amtsgericht Bielefeld HRB 41896
Steuer-Nr.: 349/5750/1327